

# Caratteristiche Tecniche Technical Properties

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.













Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		
 <p>Caratteristiche dimensionali Dimensions and surface quality Dimensions Dimensionale Eigenschaften</p>	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und breite	±0.6% or ±2mm	
		Spessore Thickness Epaisseur Stärke	±5%	
		Rettilinearità Straightness of sides Rectitude des bords rechteckigkeit der ecken	±0.5%	
		Ortogonalità rectangularity Orthogonalité rechtwinkligkeit	±0.5%	
		Planarità Surface flatness planeitude Ebenflächigkeit	±0.5%	
 <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Erfüllt	
 <p>Resistenza alla flessione Breaking modulus Resistance a la flexion Biegefestigkeit</p>	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Compliant Conforme Erfüllt	
	 <p>Sforzo di rottura Modulus of rupture Charge de rupture Bruchlast</p>	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant Conforme Erfüllt
 <p>Resistenza alla abrasione profonda Deep abrasion resistance Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß</p>	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	Conforme Compliant Conforme Erfüllt	
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient</p>	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request Methode disponible Verfügbares verfahren	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
 <p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de temperature Temperaturwechselbeständigkeit</p>	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request Methode disponible Verfügbares verfahren	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig	
	 <p>Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit</p>	ISO 10545-12	Richiesta Always tested Exigee Notwendig	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig
 <p>Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit</p>	ISO 10545-13	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina Household chemicals and swimming pool water cleansers Produits chimiques courants et additifs pour piscine Chem. Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder	min. UB	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig
		Acidi ed alcali a bassa concentrazione Acids and low concentration alkalis Acides et alcali a faible concentration Säuren und Alkali in geringer Konzentration		
 <p>Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckbeständigkeit</p>	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request Methode disponible Verfügbares verfahren	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig	
 <p>Stabilità dei colori alla luce Colour stability to light Stabilité des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben</p>	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request Methode disponible Verfügbares verfahren	Conforme Compliant Conforme Erfüllt	
 <p>Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de frottement (glissance) Reibungskoeffizient (glätte)</p>	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface	